

## Prášková barva DURPOL epoxidová s hladkým povrchem

### 1. Složení

Tento materiál je termosetická prášková barva na bázi epoxidových pryskyřic a tvrdidel ve stochiometrickém poměru, pigmentů a inertních plniv, a je určena pouze pro vnitřní použití. Některé produkty této série obsahují (např. 6L2800003T000) antikorozi pigmenty např. na bázi zinečnatého fosfátu. Některé další vybrané produkty mohou být použity jako antikorozi základní barvy.

### 2. Odstíny

Především odstíny podle vzorkovnice RAL a speciální odstíny, ale také odstíny dle jiných vzorkovnic a speciální odstíny podle etalonu zákazníka. Některé speciální odstíny/efekty, např. výrobky s písmenem M na 11. místě v kódu produktu, je potřeba přelakovat vhodným bezbarvým lakem v případě vystavení lakovaného výrobku agresivním vlivům nebo otěru.

### 3. Doporučené použití

Výrobek je určen pro širokou škálu použití s výborným estetickým vzhedem a dobrou odolností proti chemickým látkám jako pro strojní součásti v přímém kontaktu mazadly a olejovými emulzemi, kovové díly v chemickém průmyslu apod. Barvy této série mohou být použity jako základní nástřiky ve dvouvrstvých systémech pod vrchní finální vrstvy práškové nebo mokré barvy po předchozím odzkoušení, zda dosažené vlastnosti splňují všechny požadavky. Při požadavku na dobrou ochranu je potřebná tloušťka vrstvy 70-80 µm. U odstínů s kovovým pigmentem není možné zaručit zachování odstínu během stárnutí a při styku s oxidačními látkami.

### 4. Předúprava podkladu

Tyto práškové barvy mají obecně velmi dobrou přilnavost na většině kovových povrchů, pokud jsou suché, čisté a odmaštěné. Chemická předúprava podkladu je potřebná v případě požadavků na vyšší protikorozi ochranu, její druh závisí na typu kovového podkladu a nárocích na odolnost.

### 5. Nanášení

Tyto produkty jsou vhodné pro aplikaci elektrostatickým stříkacím zařízením, jejichž napětí je mezi 40 a 90 kV. Pokud je to na etiketě na obalu uvedeno, nebo je-li v kódu produktu písmeno T na 10. místě, může být použito také tribo zařízením, případně další jiné metody nanášení podle písmene v kódu. Rozdíly tloušťky aplikovaného povlaku mohou způsobit změny vzhledu vytvrzené barvy. V případě barev se speciálním efektem (např. kovovým), není doporučeno používání prostřiku barvy s výjimkou speciálně upravených bondovaných barev.

### 6. Vypalovací podmínky

Standardní vypalovací podmínky pro tuto sérii barev jsou 180°C/15minut (teplota výrobku), není-li na etiketě na obalu uvedeno jinak. Tato teplota a čas je standardní pro výrobky s číslicí 3 na 9. místě v kódu produktu.

### 7. Mechanické vlastnosti po vytvrzení (na ocelovém plechu)

Erichsen (hloubení)	>=5 mm	ISO 1520
Ohyb na trnu	>=4 mm	ISO 1519
Odolnost úderu	>=2,5 Nm	ATSM D2794
Buchholzova tvrdost	>=80	ISO 2815
Mřížkový test	St 0	ISO 2409
Lesk při úhlu 60°	Série : 6L1=80-90; 6L2=60-79; 6L3=40-59; 6L4=10-39; 6L5=0-10	ISO 2813
Zkratky pro hodnotu lesku v originálním značení produktu výrobce : L=lesk 80-100; SL=pololesk 60-80; SO=polomat 30-60; O=mat 10-30; OO=hluboký mat 0-10 jednotek		

### 8. Chemická odolnost

Tyto produkty mají dobrou odolnost proti mnoha 10%-ním kyselinám a etylalkoholu při pokojové teplotě (25°C). Pro další informace o specifických odolnostech prosím kontaktujte náš technický servis.

### 9. Korozní odolnost (na podkladu s železnatým fosfátem)

Kondenzační komora	Po 500 hodinách žádné změny	ISO 6270
Kesternich test	Po 10 cyklech žádná ztráta adheze	ISO 3231
Solná komora	Po 1000 hodinách <1 mm podkorodování (u základních antikorozi barev po delším čase)	ISO 9227

---

**10. Urychlené stárnutí (zrychlené povětrnostní zkoušky) : QUV-B 313 nm s QUV/SE cykly 4 hodiny, kondenzace při 40°C/4hodiny ozáření 50°C (0,75 W/m<sup>2</sup>/nm) – aplikováno na hliníkovém plechu**

Test :

---

## 11. Skladování

Skladovatelnost je nejméně 6 měsíců od data uvedeného na etiketě na obalu za předpokladu, že produkt bude skladován v originálním uzavřeném obalu v suchých skladech s teplotou, která nepřevyšší 30°C.

---

## 12. Poznámky

Získaná data jsou výsledkem pečlivého zkoumání a dlouhého vývoje, nicméně vzhledem k velkému počtu faktorů ovlivňujících výsledné hodnoty uvedené v tomto technickém listě musí spotřebitel pro dosažení nejlepšího možného výsledku zajistit co možná nejlepší podmínky zpracování a vše musí být provedeno v podmínkách odpovídajících nárokům na požadovanou kvalitu.

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití v průmyslu. Uživatel musí nakládat s tímto produktem podle právních předpisů týkajících se používání práškových barev a informací uvedených v našem bezpečnostním a technickém listu zaslaném spolu s první dodávkou produktu.

Výrobce nebo prodejce nemůže nést odpovědnost za výslednou kvalitu tímto produktem nalakovaného výrobku, která je ovlivněna faktory zpracovatele, tedy mimo kontrolu výrobce nebo prodejce. Pro více informací prosím kontaktujte naše obchodní zástupce nebo technický servis.