



IGP-DURA®mix 31

Hladký pro vnitřní použití



IGP-DURA®mix 31 je vyroben z polyesterových a epoxidových pryskyřic, teplu a světu odolných pigmentů a odpovídajících aditiv.
Je určen pro vnitřní použití v oblasti dekorativního práškového lakování.
Reaktivita produktu umožňuje vypalování od 160°C.

Technický list



Vlastnosti

- úderu odolný povrch
- dobrý rozliv
- dobrá elasticita
- obecně dobrá stabilita

Použití

- pro vnitřní použití
- zařízení provozoven
- kancelářský nábytek
- stropní desky
- lednice, domácí spotřebiče
- toopení – radiátory
- osvětlení
- zařízení toalet
- regály

Sortiment

Typy povrchu

- **3109A**, hladký, lesklý
hodnota lesku, ISO 2813 : >85/60°
- **3107A**, hladký, pololesklý
hodnota lesku, ISO 2813 : 65-85/60°

Dále jsou možné **perletové efekty**, jako **3109E**, **3107E** a **transparentní provedení 3109B**, stejně jako **různé struktuní a metalické povrchy**.

Odstíny

Především RAL a NCS barevné odstíny, po domluvě také speciální odstíny.

Specifikace prášku

• zrnitost	< 100µm
• pevné částice	cca 99%
• hustota podle odstínu	1,3-1,6 kg/l
• skladovatelnost	nejméně 2 roky
• teplota skladování	< 25°C

Balení

- karton s vloženým antistatickým PE-pytlem, obsah 20 kg netto,
- transparentní a metalické odstíny jsou baleny á 15 kg netto,
- karton s vloženými 25-ti antistatickými PE-pytlí, obsah 500 nebo 400 kg netto
- Big Bag á cca 500 kg



Váš prodejce pro ČR a SR :
OK-COLOR spol. s r.o.
www.okcolor.cz
283 880 301



IGP-DURA®mix 31

Hladký pro vnitřní použití

Technický list



Směrnice ke zpracování

Předúprava

Podklad pro nanášení prášku musí být zbaven okuíjí, korozních produktů, olejů, mastnot a zbytků po opracování.

- Hliník, podle určení hotového výrobku odmastiť nebo ošetřit chromátováním dle DIN EN ISO 12487
- Ocel nebo pozinkovaný plech, podle určení hotového výrobku odmastiť nebo ošetřit Fe-fosfátováním

Další informace : viz naše speciální příloha o předúpravách (IGP-TI 100).

Přístroje k nanášení

Všechna na trhu obvyklá elektrostatická nebo elektrokinetická zařízení (korona / tribo), kromě perleťových a metalických odstínů (pouze korona).

Předpisy, které musí být dodrženy: ustanovení VDE a technické poučení VDM č. 24371, IGP směrnice pro zpracování perleťových odstínů VR 201.

Regenerační vlastnosti

Použitý prášek získaný zpátky rovnoměrně (pokud možno automaticky) přimíchávat k novému prášku v přiměřeném poměru.

Podmínky vypalování

Udány jsou kombinace teploty a času, které vedou k optimální polymeraci povlaku.

Teplota objektu	Doba vypalování
160°C	10 minut
180°C	7 minut
190°C	5 minut

K zajištění optimálních vypalovacích podmínek se v každém případě doporučuje provést praktické zkoušky s konkrétními výrobky a danou vypalovací pecí. Náš technický servis Vám rád poskytne poradenské služby.

Technologické hodnoty

Následující data byla zjištěna na ocelovém plechu o tloušťce 0,8 mm, který byl opatřen vrstvou 60-80 µm IGP-DURA®mix 31 a vypalován při 160°C 10 minut.

- mřížkový řez, ISO 2409 : St 0
- ohybová zkouška na trnu, ISO 1519 : < 5 mm
- rázová tažnost, ASTM D2794 : > 10 kg x cm
- Erichsenova tažnost, ISO 1520 : > 5 mm
- Buchholzova tvrdost, ISO 2815 : > 80
- 500-1000* hodin test v kondenzační komoře, EN ISO 6270 : bez bublin, bez podkorodování (*podle předúpravy)
- 500-1000* hodin test v solné komoře, DIN EN ISO 9227 : bez bublin, bez podkorodování (*podle předúpravy)

Dlouhodobá teplotní odolnost:

Nad 120°C postupné žloutnutí

Chemická odolnost:

IGP-DURA®mix 31 vykazuje dobrou odolnost vůči mnoha nekoncentrovaným kyselinám a hydroxidům. Zároveň organickými rozpouštědly jsou možné pouze krátkodobě.

Odolnosti by mely být v jednotlivých případech odzkoušeny podle potřeby.

Poznámka

Uvedené technicko-uživatelské rady jsou založeny na současných poznatkách a zkušenostech, platí však pouze jako nezávazné instrukce a neosvobozuje Vás od vlastních zkoušek.

Použití, využití a zpracování výrobků probíhá mimo naše možnosti kontroly a je prováděno výhradně v rámci Vaší odpovědnosti.

0211-0610V5

color